



## GB 型 PVC 收缩膜油墨

### 【产品类型】

GB 系列油墨为凹版用 PVC 收缩膜油墨，适用于饮料瓶，矿泉水瓶及其它物品外包装的 PVC 收缩标签。

### 【适合基材】

- ❖ PVC 热收缩膜。
- ❖ PETG 热收缩膜。

注：在印刷 PETG 热收缩膜时，请选用专用型号油墨，先通过充分的测试后再使用。

### 【产品特性】

- ❖ 颜色鲜艳，色浓度高。
- ❖ 附着力佳，滑性及热收缩性优。
- ❖ 适合层次网点四色套印，图案再现性好。

### 【印刷粘度】

- ❖ 视乎印刷版深及速度而定，以下供参照：
- ❖ 白色： 14-20 秒/25℃（T0Y03#或 Sheen2#）
- ❖ 色墨： 15-22 秒/25℃（T0Y03#或 Sheen2#）

注意：版深机速慢时，应提高印刷粘度。

### 【稀释剂】

可根据机速、气候、调节稀释剂比例，一般可参照以下比例：

干燥速度 溶剂名称	快干	中干	慢干
乙酯	60	30	-
正丙酯	30	60	40
异丙醇	10	10	10
丁酯	-	-	50



### 【特别提示】

- ❖ 使用前应充分搅拌，使油墨具有良好的流动性；
- ❖ GB 系列产品使用稀释剂中，添加 10%丁酮能提高油墨的流平及转移性能，酮类过量加入会使 PVC 热收缩膜产生变形或断裂。
- ❖ GB 系列产品，若误用于软质 PVC 膜，易导致粘连及色迁移。
- ❖ 油墨的特性会因颜料的选择而有不同，在不同的环境及操作情况下，对印刷效果有直接影响，如有任何疑问，请与本司技术人员联络。
- ❖ 以上数据仅为本公司所得，根据所用材料及加工条件的不同，其结果也不会相同，请确认后再使用。

### 【敬告用户】

\*本文资料是按照实际生产及试验结果综合而成，但产品的性能是否符合贵厂的要求，则取决于特定的应用条件和所要印刷的材料。我们建议，用户在开始进行印刷前，需要了解每种产品是否符合自己所有要求，由于我们不能预计或控制贵厂产品使用的条件，故对产品性能不能做保证，全部销售业务均受本司的标准销售条款及条件控制。